

مقایسه رفتار لرزه ای درون صفحه دیوارهای بنایی غیر مسلح آجر فشاری و آجر مجوف

مهران موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mousavi_civileng@yahoo.com

محمد خلف رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mohammadkhalaf65@gmail.com

صادق دردایی

استادیار، دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
dardaei@modares.ac.ir

حمزه شکیب

استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shakib@modares.ac.ir

مسعود صمدیان

مدیر بخش پژوهش، شرکت گاز استان تهران، شرکت گاز ایران، تهران، ایران
m_samadian@yahoo.com

کلید واژه‌ها: دیواربنایی غیرمسلح، آجر فشاری، آجر مجوف، رفتار درون صفحه، مطالعه آزمایشگاهی

چکیده

سازه‌های بنایی به عنوان یکی از متداولترین سازه‌های کشور محسوب می‌گردند. در این مقاله اثر نوع آجر مورد استفاده در ساخت دیوار بر رفتار درون صفحه دیوارهای بنایی غیرمسلح به صورت آزمایشگاهی بررسی گردیده است. بر این اساس دو دیوار با مقیاس واقعی طراحی و ساخته می‌شوند. در ساخت دیوار آزمایش اول از آجر فشاری (رسی توپر) استفاده گردیده و در آزمایش دوم آجر سوراخدار (مجوف) در ساخت دیوار استفاده شده است. بر این اساس سعی گردیده است شرایط آزمایش من الجمله مشخصات مصالح مورد استفاده در هر دو آزمایش یکسان باشد. دیوارهای ساخته شده تحت اثر بارهای سیکلیک قرار گرفته و رفتار و ظرفیت دیوارها با هم مقایسه گردیده است. بر اساس نتایج آزمایش مود رفتاری دیوارها بسیار شبیه بهم می‌باشد. همچنین مقاومت برشی هر دو دیوار نزدیک بهم می‌باشد ولی برای دیوار با آجر فشاری، افت مقاومتی در تغییر مکانهای کوچک در منحنی ظرفیت دیوارها مشاهده می‌گردد.

مقدمه

ساختمان‌های بنایی کلافدار از المان‌های آجری و عناصر بتن مسلح محصورکننده افقی و قائم که در چهارطرف هر دیوار آجری قرار می‌گیرند، تشکیل می‌شوند. کلافها دارای عملکردهای زیر هستند:

- افزایش یکپارچگی و پایداری دیوارهای آجری در برابر نیروهای داخل و خارج صفحه ناشی از زلزله
- افزایش مقاومت دیوار آجری در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله



- افزایش شکل پذیری دیوار آجری در برابر نیروهای زلزله و به تبع آن، بهبود عملکرد دیوار در برابر زلزله

در سازه‌های بنایی با دیوار باربر، دیوارهای غیرمسلح به عنوان دیواربرشی برای انتقال بارهای جانبی زلزله و باد به تکیه‌گاه‌های سازه عمل می‌کنند. در این سازه‌های بنایی، دیوارهای برشی بنایی تحت هر دو بار افقی و عمودی در درون صفحه خود قرار می‌گیرند. مودهای شکست معمول دیوارهای برشی بنایی شامل موارد زیر است: لغزش درز ملات، حرکت گهواره‌ای، کشش قطری و شکست پنجه (صرافی ۱۳۹۱)

در خصوص روشهای مناسب ارزیابی آسیب‌پذیری سازه‌های بنایی غیرمسلح تلاشهای فراوانی صورت گرفته است که از جمله می‌توان به تحقیقات انجام گردیده توسط Durgesh C. Rai و همکاران (2004) برای ارائه روش ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای بنایی به روش تجویزی و تحقیقات انجام گردیده توسط Abrams برای ارائه روشهای ارزیابی به روش عملکردی اشاره کرد (Abrams 1997). عموماً در کنار انجام مطالعات پارامتریک، در این زمینه آزمایشهای مختلفی جهت بررسی رفتار دیوارهای بنایی و مشخص شدن مودهای رفتاری آنها انجام گردیده است، که می‌توان به تحقیقات انجام گردیده توسط Shah و Abrams که در گزارشهای FEMA هم استناد گردیده‌اند اشاره کرد.

در این مطالعه سعی می‌شود رفتار درون صفحه دیوارهای بنایی ساخته شده با آجر فشاری و آجر مجوف مقایسه گردد. برای مقایسه رفتار درون صفحه دیوار، دو دیوار با مقیاس واقعی ساخته و مورد آزمایش قرار می‌گیرد. در ساخت آزمایش اول از آجر فشاری و برای ساخت دیوار دوم از آجر مجوف استفاده گردیده است.

ساخت نمونه‌ها

برای هر دو نمونه دیوار با آجر فشاری و آجر مجوف مشخصات نمونه دیوارهای این مطالعه از طریق مطالعه میدانی به ابعاد اسمی، $260 \times 260 \times 20$ سانتیمتر و کلاف‌های قائم و کلاف افقی روی دیوارها به ابعاد 20×20 سانتیمتر و کلاف زیرین به ابعاد 30×30 سانتیمتر در نظر گرفته شدند. در کلاف‌های فوق از میلگردهای طولی $\Phi 12$ و میلگردهای عرضی $\Phi 8$ استفاده شد. همچنین با توجه به مقاومت بسیار پائین بتن به کار گرفته شده در فونداسیون و کلاف‌های دیوارها، مقاومت ۱۲ مگاپاسکال برای این اعضا به عنوان مقاومت مینا در طرح اختلاط بتن انتخاب گردید.

آماده‌سازی محل اجرای دیوار

برای اجرای دیوار بر روی کف قوی، از یک ورق فولادی به ضخامت یک سانتیمتر و به طول ۳۶۰ سانتیمتر استفاده گردید. این ورق پس از سوراخ کردن توسط پیچ و مهره به کف آزمایشگاه متصل شد. با محاسبات اولیه‌ای در بار نهایی کلیه دیوارها به کمک آئین‌نامه FEMA، تعداد پیچ‌ها به گونه‌ای محاسبه شد که مقدار نیروی برشی و لنگر قابل تحمل توسط پیچ‌های بکار گرفته شده، بیش از ۲ برابر ظرفیت نهایی نمونه‌ها باشد. برای جلوگیری از حرکت صلب نمونه در زمانی که نمونه تحت بار قرار دارد، از تعدادی نبشی به عنوان برشگیر استفاده شد که به ورق جوش شدند. نبشی‌های بکار گرفته شده از نوع $L10 \times 10$ و به طول ۱۴ سانتیمتر بودند.

بتن‌ریزی فونداسیون

قبل از بتن‌ریزی فونداسیون، آرماتوربندی فونداسیون و کلاف‌های افقی و قائم انجام شد. آرماتورهای مربوط به فونداسیون در محل اجرای آن قرار داده شد و همچنین آرماتورهای کلاف‌های قائم نیز به منظور تأمین میلگرد انتظار، در محل خود نصب و قالب‌بندی کلاف زیرین انجام شد. بتن‌ریزی در لایه‌های افقی با ضخامت یکنواخت صورت گرفت و هر لایه قبل از ریختن لایه بعدی به طور کامل متراکم شد. میزان و سرعت بتن‌ریزی به نحوی بود که هنگام ریختن لایه جدید، لایه قبلی در حالت خمیری باشد. بتن‌ریزی از دو انتهای عضو شروع شده و به سوی قسمت مرکزی کلاف زیرین ادامه داده شد. این بتن به مدت حداقل ۷ روز نگهداری شده تا رطوبت آن حفظ شود و سپس مرحله بعدی ساخت، انجام گرفت.


دیوار چینی

پس از خشک شدن بتن کلاف زیرین (حداقل ۷ روز)، عملیات دیوارچینی آغاز شد. برای اجرای دیوار بنایی، بتن فونداسیون آب گرفته شد تا از جذب آب دیوار توسط بتن جلوگیری شود. سپس یک لایه ملات روی بتن ریخته شده و عملیات چینش دیوار صورت گرفت. برای انجام دیوارچینی از ملات ۱ به ۳ (یک نسبت سیمان و سه نسبت ماسه) استفاده شد که با اختلاط آن با درصد مناسب آب، جهت دیوارچینی مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام عملیات دیوارچینی به مدت ۲۸ روز نمونه‌های موردنظر خشک شده که در این مدت نگهداری دیوار با حفظ رطوبت آن برای انجام عمل هیدراتاسیون ملات انجام می‌گیرد.



بتن‌ریزی کلاف‌ها

پس از گذشت یک هفته از دیوارچینی، بتن‌ریزی کلاف‌های افقی و قائم انجام می‌شود. قالب‌بندی این کلاف‌ها و بتن‌ریزی آنها همزمان انجام می‌گیرد تا یکپارچگی کاملی در بتن این کلاف‌ها ایجاد شود. برای اجرای کلاف افقی فوقانی بر روی دیوار، شبکه آرماتوربندی شده بر روی سطح بالای دیوار قرار داده می‌شود. دو صفحه فولادی برای اعمال بارگذاری رفت و برگشتی با ضخامت ۲ سانتیمتر در بالای کلاف قائم و در دو طرف دیوار قرار داده شدند. بتن‌ریزی کلاف‌های قائم در ۵ تا ۴ مرحله انجام شد که پس از هر مرحله ریختن بتن در کلاف‌های قائم، عمل ویریه صورت گرفت. پس از اتمام این مرحله و بازکردن قالب، نگهداری از بتن کلاف‌ها نیز برای مدت ۲۸ روز مدنظر قرار داشت. پس از ساخت و آماده‌شدن هر نمونه دیوار، قاب‌های انتقال‌دهنده بار^۱ به نمونه، به اطراف دیوار منتقل می‌شوند و توسط پیچ و مهره به کف صلب آزمایشگاه متصل می‌شوند.



شکل ۱: قرارگیری جابجایی سنج‌ها، قاب‌های اعمال‌کننده بار و بارعمودی

سیستم اعمال نیرو

از آنجاییکه لازم است دیوارهای موردآزمایش تحت نیروهای قائم و جانبی قرار گیرند، دو سیستم متفاوت برای اعمال این بارها وجود دارند که در ادامه شرح داده می‌شوند.

سیستم اعمال بار قائم


بارگذاری با استفاده از شمش‌های سرب که وزن هر کدام ۲۰ کیلوگرم است انجام گرفت. در این روش بار وارده بر نمونه‌ها کاملاً واقعی بوده و درحین آزمایش تغییراتی درمقدار بار ایجاد نمی‌گردد. کل بار ثقلی بر روی دیوار یک تن می‌باشد که با استفاده از شمش‌های سربی تامین گردیده است که در شکل ۴ نشان داده شده است.

سیستم اعمال بار جانبی


نیرو دربارگذاری شبه استاتیکی به وسیله جک هیدرولیکی دوطرفه وارد می‌شود. در این روش جابجایی یا کرنش بر اساس شتابنگاشت ثبت شده یک زلزله خاص اعمال نمی‌گردد، بلکه در بعضی مواقع جابجایی برحسب ضریب شکلپذیری به صورت شبه استاتیک به سازه اعمال می‌گردد. در این پژوهش، بارگذاری شبه استاتیکی برای اعمال بار جانبی مورد استفاده قرار گرفت. برای اعمال بار جانبی از دو قاب مثلثی که در شکل ۱ نشان داده شده است، استفاده می‌گردد. دو عدد جک فشاری و دو عدد نیروسنج (load cell) که در طرفین دیوار قرار داده شده‌اند، به ترتیب اعمال تغییر مکان جانبی و ثبت نیروی جانبی را برعهده دارند. با این سیستم بارگذاری می‌توان بار جانبی را به صورت سیکلی (رفت و برگشتی) اعمال نمود. آزمایش‌های دیوارهای ساخته شده به صورت سیکلیک فزاینده و در تراز کلاف فوقانی انجام شده است. با توجه به سختی بالای دیوارها، این آزمایش‌ها در ابتدا به صورت نیروکنترل انجام شده و پس از اعمال بار تا ۸ تن به صورت کنترل‌شونده با جابجایی انجام شده است. شکل‌های ۲ و ۳ نشان‌دهنده پروتکل بارگذاری وارد بر نمونه‌ها می‌باشد.

^۱ - Reaction Frame





شکل ۳: پروتکل جابجایی وارد بر نمونه‌ها




شکل ۴: پروتکل بار وارده بر نمونه در ابتدای آزمایش



شکل ۴: اعمال بار ثقلی و جانبی

برای محاسبه تغییرمکان در تراز بالای دیوار، از جابجایی‌سنج‌هایی با ظرفیت ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی‌متر استفاده شده است که در شکل ۵ موقعیت آنها نشان داده شده است.



شکل ۵: نحوه قرارگیری تغییرمکان‌سنج‌ها

نتایج

نتایج آزمایش دیوار غیرمسلح با آجر فشاری

طبق توضیحات بخش قبل، پروتکل بارگذاری به دیوار با آجر فشاری اعمال شد. اولین آسیب وارده به دیوار به صورت یک ترک خمشی در محل اتصال رج اول دیوار بنایی به فونداسیون و در نیروی ۹۰ کیلو نیوتن و جابجایی ۲ میلی‌متر رخ داد. تا این مقدار نیرو، رفتار دیوار تقریباً دارای



رفتار خطی بود. با تکرار این سیکل بارگذاری، ترک در محل اتصال دیوار و فونداسیون به اتصال کلاف قائم به فونداسیون نیز گسترش یافت که در شکل ۶ نشان داده شده است.

با اعمال جابجایی ۲/۶ میلیمتر، ترک‌هایی در پای کلاف قائم و به علت کشش قرارگرفتن میلگردهای انتظار این کلاف‌ها به وجود آمد. در جابجایی برابر با ۴ میلیمتر ترک‌هایی در محل اتصال دیوار به کلاف قائم و همچنین یک ترک افقی در داخل دیوار ایجاد شد. عرض این ترک‌ها با جابجایی ۵ میلیمتر بزرگتر شده و ماکزیمم نیروی قابل تحمل دیوار شاهد در این مقدار و برابر با ۱۴۸ کیلونیوتن بدست آمد. در ادامه کاهش ناگهانی در ظرفیت دیوار رخ داده و بار به ۱۱۱ کیلونیوتن در جابجایی تقریبی ۷ میلیمتر کاهش یافت. در ادامه آزمایش و با پیشرفت بارگذاری ترک اصلی در دیوار شکل گرفت که این امر بیانگر مود شکست لغزشی دیوار بود. شکل ۷ شکست لغزشی^۲ دیوار شاهد را نشان می‌دهد.




شکل ۷: شکست لغزشی دیوار غیر مسلح



شکل ۶: اولین ترک در محل اتصال فونداسیون و دیوار

با اضافه کردن جابجایی به دیوار، عرض ترک‌ها افزایش یافته و جداسازی دیوار از کلاف به کل ارتفاع گسترش یافت ضمن این که در کلاف قائم و در محل خاموت‌ها، ترک‌های ریز در کلاف قائم ایجاد شد و همچنین از جابجایی ۱۶ میلیمتر به بعد در پنجه دیوار و بتن پای کلاف قائم، خردشدگی به وجود آمد که شکلهای زیر نشانگر موده‌های خرابی دیوار می‌باشد.



شکل ۹: خردشدگی پنجه دیوار و پای کلاف قائم




شکل ۸: جدایی کامل دیوار از کلاف


منحنی رفت و برگشتی نیرو-تغییر مکان و همچنین پوش دیوار در شکل‌های ۱۰ و ۱۱ نشان داده شده است.

2-Bedjoint sliding





شکل ۱۱: منحنی پوش حاصل از بارگذاری سیکلیک



شکل ۱۰: منحنی رفت و برگشتی دیوار غیر مسلح (آجر فشاری)

نتایج آزمایش دیوار غیر مسلح آجر مجوف

همانطور که عنوان شده است روند ساخت، ابعاد اسمی، نوع ملات و مقاومت بتن مصرفی این دیوار کاملاً مشابه با دیوار غیر مسلح ساخته شده از آجر فشاری است و تنها نوع واحدبنایی با آزمایش قبل متفاوت بوده که در این صورت می توان اثر آجر مجوف را در دیوار مشاهده کرد. پس از شروع بارگذاری مشاهده شد که تا نیروی ۶۰ کیلونیوتن، رفتار دیوار تقریباً خطی بوده و خرابی قابل ملاحظه‌ای در دیوار مشاهده نشد. همانند آزمایش قبل، اولین ترک در مرز بین کلاف و فونداسیون و در نیروی ۷۰ کیلونیوتن و جابجایی ۰/۹ میلیمتر رخ داد که در شکل ۱۲ نشان داده شده است.



شکل ۱۲: ترک در مرز کلاف و فونداسیون

در جابجایی ۱/۴ میلیمتر و نیروی ۸۴ کیلونیوتن ترک عمودی در پنجه دیوار شکل گرفت و با ادامه بارگذاری در نزدیکی کلاف قائم و تقریباً در وسط ارتفاع نمونه ترک عمودی در جابجایی ۲/۵۴ میلیمتر و ۷۹ کیلونیوتن گسترش یافت که در شکل ۱۳ مشاهده می گردد.



شکل ۱۳: ترک‌های اولیه در دیوار

عرض این ترک‌ها در دیوار با افزایش بارگذاری بیشتر شدند و این ترک‌ها توسط ترک افقی به هم متصل شدند. به عبارت دیگر شکست دیوار همانند دیوار ساخته شده از آجر فشاری به صورت لغزش بود. این ترک خوردگی در جابجایی ۴ میلی‌متر رخ داد. شکل ۱۴ مود شکست لغزشی دیوار و شکل ۱۵ ترک‌های ایجاد شده در کلاف قائم را نشان می‌دهد.



شکل ۱۵: ترک‌های ایجاد شده در کلاف




شکل ۱۴: شکست لغزشی دیوار آجر مجوف

با ادامه بارگذاری مشاهده شد که دیوار همچنان با افزایش مقاومت روبرو است و علاوه بر گسترش و بازشدگی ترک‌های قبلی، خردشدگی در محل پنجه ستون رخ داده و ترک لغزشی دیوار در طول کل دیوار گسترش یافت. دیوار به حداکثر ظرفیت مقاومتی خود یعنی نیروی ۱۲۹ کیلونیوتن رسیده و پس از آن کاهش نیرو رخ داد. بارگذاری در یک سیکل بعد ادامه پیدا کرد و پس از آن آزمایش متوقف شد. در طول آزمایش ترک‌های ریزی در محل قرارگیری خاموت‌ها و در کلاف‌های قائم ایجاد شدند. شکل زیر ترک‌های مذکور را به همراه جابجایی ایجادکننده هر ترک نشان می‌دهد. همانطور که گفته شد در جابجایی ۶ میلی‌متر ترک خوردگی در پای کلاف قائم رخ داده و با افزایش بارگذاری خردشدگی در این محل و در پنجه دیوار گسترش یافت.




شکل ۱۶: خردشدگی پای کلاف قائم

پس از بررسی نتایج حاصل از آزمایش، منحنی‌های هیسترسیس و پوش‌اور دیوار غیرمسلح با آجر مجوف به صورت زیر بدست می‌آید:




شکل ۱۸: منحنی پوش دیوار آجر مجوف



شکل ۱۷: منحنی رفت و برگشت دیوار غیرمسلح آجر مجوف

در ادامه مقایسه منحنی‌های پوش آور هر دو دیوار باهم مقایسه می‌گردد. همانطور که مشاهده می‌گردد هر دو نمونه دارای مقاومت برشی نزدیک بهم می‌باشند بر این اساس میزان ظرفیت برشی دیوار با آجر رسی توپر، ۱۱۷.۵ کیلونیوتن و برای آجر سوراخدار ۱۱۰ کیلونیوتن استخراج گردید. براساس این مقایسه در ظرفیت برشی دیوار ساخته شده با آجر فشاری افت مقاومت برشی در تغییر مکانهای کوچک مشاهده می‌گردد.



شکل ۱۹: مقایسه منحنی پوش دیوار با آجر فشاری و دیوار با آجر مجوف

نتیجه گیری

بررسی دیوارهای شاهد با آجر رسی توپر (فشاری) و سوراخدار (مجوف) نشان می‌دهد که در شرایط مشابه، مود شکست دیوار، در هر دو حالت از نوع لغزش بوده و همچنین میزان ظرفیت دیوارها نیز برای دیوار با آجر رسی توپر، ۱۴۸ کیلونیوتن و برای آجر سوراخدار، ۱۲۹ کیلونیوتن بدست آمده است. بنابراین تغییر در نوع واحد بنایی دارای اثر بسیار کمی در رفتار دیوار بنایی کلافدار بوده است. بر اساس منحنی‌های پوش آور میزان ظرفیت برشی دیوار با آجر رسی توپر و آجر سوراخدار نزدیک بهم می‌باشد ولی در ظرفیت برشی دیوار ساخته شده با آجر فشاری افت مقاومت برشی در تغییر مکانهای کوچک مشاهده می‌گردد.

تقدیر و تشکر

این مطالعه از طرف شرکت گاز استان تهران مورد حمایت مالی و فکری قرار گرفته است که بدینوسیله از کارشناسان بخش پژوهش و مسئولان این شرکت قدردانی و تشکر می‌گردد.

مراجع

صرافی ب و عشقی س (۱۳۹۱) مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی ساختمان‌های آجری کلافدار، تهران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

Abrams DP(1997) Response of unreinforced masonry buildings. *Journal of Earthquake Engineering*, Vol. 1, No. 1

DurgeshCRai(2004) *Seismic Evaluation and Strengthening of Existing Buildings*, Indian Institute of Technology, Kanpur., Final Draft

Federal Emergency Management Agency, FEMA-306(1998) *Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings*